

SikaMuro

RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE RESISTENTE AL AGUA

DESCRIPCION

SikaMuro es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. **SikaMuro** actúa como resistente al agua y repelente para muros, evitando la transmisión del agua.

USOS

Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, piedra y materiales similares.

VENTAJAS

- **SikaMuro** forma una película transparente, elástica y muy resistente al agua y a los rayos solares.
- Mantiene su elasticidad durante mucho tiempo.
- No se amarillenta, permite ver la tonalidad del material sin alteración alguna del color.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u otro material que pueda evitar la buena adherencia del producto.

Aplicación:

El **SikaMuro** se aplica en 2 capas, mediante brocha de pelo o aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido, deberá aplicarse la primera mano en una dilución de 1:1 con agua; la segunda mano se aplicará sin diluir.
El **SikaMuro** seca al tacto en una hora aproximadamente, adquiriendo sus propiedades finales a las 48 horas. La limpieza de las herramientas se realiza con agua en estado fresco, endurecido el material usar **Sika Limpiador**.

Consumo:

Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la super-ficie:
Aprox.: Sobre tabique recocido: 3 - 5 m^2/l en 2 manos
Sobre tabique semirecocido: 7 m^2/l en 2 manos.

DATOS TECNICOS

Color:	Blanco en húmedo, transparente en película seca.
Densidad aprox. a 23°C:	1,01kg/l

PRECAUCIONES

- Superficies tratadas con **SikaMuro** no permiten la aplicación subsiguiente de un aplanado.
- El Sellado de juntas tiene que efectuarse anteriormente a la aplicación del **SikaMuro**.
- No resiste derrames de solventes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames, consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original bien cerrado, bajo techo en lugar fresco y seco.

DCT-HT-5186-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02, 666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00, 218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx